



## FICHA TÉCNICA

### PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL ISO FIBER 4-B60



Panel semirrígido de lana mineral de roca basáltica ASTM C612 Tipo IV A  
Calorificación industrial.

Aislamientos en transportes, camiones y vagones isoterms, marina,  
protección contra incendios en edificación, acondicionamientos de  
insonorización.

#### Características técnicas:

Recubrimientos	Manta de tela no tejida				
	Película estanca a base de polietileno con Kraft con o sin refuerzo				
	Foil de aluminio a papel Kraft o Bond				
	Mallas metálicas pollera y desplegada				
	Espesores mayores de 1" pueden suministrarse laminados				
	Espesor	Largo	Ancho	"R"	ASTM C518
Dimensiones	25 mm (1")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	4.20	ASTM C303
	38 mm (1.5")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	6.30	
	50 mm (2")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	8.40	
	63 mm (2.5")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	10.50	
	76 mm (3")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	12.60	
	88 mm (3.5")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	14.70	
	101 mm (4")	1,219 mm (48") - 2,438 mm (96")	609 mm(24") – 914 mm (36")	16.80	
Densidad:	aparente: 96 kg/m <sup>3</sup> (6 lb/ft <sup>3</sup> ) real: 72 kg/m <sup>3</sup> (4.5 lb/ft <sup>3</sup> ) del perdigón: 20% shot máximo				ASTM C1335
Temperatura de operación:	1,093 °C (2,000 °F) límite corta fuego 648 °C (1,200 °F) límite como aislante térmico				ASTM E119 ASTM 411
Comportamiento al agua:	no hidrófugo, con absorción a la humedad no mayor al 2 %				ASTM C1104
Propagación a la flama:	0 (sin recubrimiento)				ASTM E84
Desarrollo al humo:	0 (sin recubrimiento)				ASTM E84
Reacción al fuego:	Reacción al fuego:				ASTM E136
Resistencia a la compresión:	50 psf @ 10 %				ASTM C165



## FICHA TÉCNICA

Conductividad térmica:	a 24°C como temperatura promedio						ASTM C177	
	°F	75	200	300	400	500		700
	°C	24	93	149	204	260		317
	W/m °K	0.0346	0.0447	0.0548	0.0649	0.0764		0.1053
	Kcal/m h °C	0.0298	0.0384	0.0471	0.0558	0.0657		0.0905
	BTU in/ft2 h°F	0.24	0.31	0.38	0.45	0.53		0.73
Los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación.								

La información contenida en esta ficha técnica señala valores típicos obtenidos de acuerdo con métodos de prueba aceptados y están sujetos a variaciones normales de fabricación. Esta información se proporciona como servicio técnico y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta información no debe utilizarse para propósitos de especificación. Consulte con nuestro personal técnico para obtener información actualizada: [info@lanamineral.com](mailto:info@lanamineral.com)

AC Ahorro y Confort® no tiene control sobre el diseño y la mano de obra de la instalación, los materiales accesorios o las condiciones de aplicación. AC Ahorro y Confort® no garantiza el rendimiento o resultados de cualquier instalación que contenga nuestros productos. La responsabilidad general de AC Ahorro y Confort® y los recursos disponibles están limitados por los términos y